



Lettura ® OFFICE

Flächengewicht Grammage	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	<b>80</b>					± 3
Weißgrad D65/10° Brightness D65/10°	ISO 2470-2	%	<b>60</b>	<b>70</b>	<b>80</b>	<b>90</b>	<b>100</b>	± 3
Weißgrad CIE Brightness CIE	ISO 11475	%	<b>40</b>	<b>55</b>	<b>88</b>	<b>115</b>	<b>135</b>	± 3
Opazität Opacity	ISO 2471	%	<b>&gt; 96</b>		<b>&gt; 94</b>			
Dicke Thickness	ISO 534	µm	<b>103</b>					± 3
Feuchte, relativ Moisture, relative	ISO 287	%	<b>30</b>					± 5
Biegesteifigkeit Bending stiffness	DIN 53121	Nmm	<b>0,20</b>					± 0,05
Glätte Bekk Smoothness Bekk	DIN 53107	s	<b>40</b>					± 20

Zertifizierung  
der Produktionsstätte  
Certification  
of production site

ISO 9001  
ISO 14001  
ISO 50001  
PEFC

Portfolio  
Portfolio

DIN A4  
DIN A3  
gelocht



Lagerung in Räumen bei 15 bis 25°C und kontrollierter Luftfeuchtigkeit  
Storage indoors at 15 to 25°C by controlled humidity

Die technischen Werte dienen der Information. HAINSBERG | PAPIER behält sich vor, sie entsprechend der Markt- und Produktentwicklung anzupassen.  
Technical values are for information. HAINSBERG | PAPIER reserves the right to adapt them in line with product and market developments.